



Nähen  
sewing  
piquage



Dampf oder Kontaktwärme  
steam or heat  
vaporizzare o scaldare



feststehende Knöpfe  
fixed button  
bottone fissato

**ALTERFIL® K 120**

## Technische Produktinformation

### Artikelbeschreibung

**ALTERFIL®** ist ein qualitativ hochwertiges Coregarn aus 100 % hochfestem Polyester. Die spezielle high-tech-Ausrüstung, welche während oder nach dem Nähvorgang mittels Dampf oder Kontaktwärme aktiviert wird, garantiert eine aufreißfeste Stichverbindung beim Einfadenkettenstich und verhindert somit das Abfallen der Knöpfe.

### Technologische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Zwirnfeinheit          | 132 dtex x 2 Nm 76/2 |
| Reißfestigkeit         | 1200 CN              |
| Dehnung                | 19,0 %               |
| Schrumpf               | < 1 %                |
| Empfohlene Nadelstärke | Nm 70-80             |

### Färbung / Echtheiten

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Waschechtheit 3-4                      | nach DIN EN 20105-C04       |
| Reibechtheit 4                         | nach DIN EN ISO 105-X12     |
| Lichtechtheit 6-7                      | nach DIN EN ISO 105-B01/B02 |
| Schweißechtheit<br>alkalisch/sauer 3-4 | nach DIN EN ISO 105-E04     |

### Einsatzgebiete

Knöpfe annähen, Hemden, Blusen, Kleider, Röcke, Hosen

Lieferbar in 42 Farben

Zum Programm gehören auch:

**ALTERFIL® S**

Glatte,  
aufreißfeste Nähte  
150/120/100/80/50/35

**ALTERFIL® T**

weich+elastisch  
120

**ALTERFIL® L**

Versäuberung,  
Blindstich 180/240

**ALTERFIL® B**

Bauschgarn PES text  
100/120/250

**Hoher  
Qualitätsstandard**



QM-System zertifiziert  
DIN EN ISO 9001:2000

**ALTERFIL® Nähfaden GmbH**, Bahnhofstraße 33, 09569 Oederan  
Telefon 0049/37292/26-112 bis 115, Telefax 0049/37292/26-201 bis 203  
E-Mail: info@alterfil.de, Internet: www.alterfil.de