



Nähen  
sewing  
piquage



Dampf oder Kontaktwärme  
steam or heat  
vaporizzare o scaldare



feststehende Knöpfe  
fixed button  
bottone fissato

**ALTERFIL® K 80**

## Technische Produktinformation

### Artikelbeschreibung

**ALTERFIL®** ist ein qualitativ hochwertiges Coregarn aus 100 % hochfestem Polyester. Die spezielle high-tech-Ausrüstung, welche während oder nach dem Nähvorgang mittels Dampf oder Kontaktwärme aktiviert wird, garantiert eine aufreißfeste Stichverbindung beim Einfadenkettenstich und verhindert somit das Abfallen der Knöpfe.

### Technologische Daten

Zwirnfeinheit	217 dtex x 2 Nm 46/2
Reißfestigkeit	2100 CN
Dehnung	20,5 %
Schrumpf	< 1 %
Empfohlene Nadelstärke	Nm 90-120

### Färbung / Echtheiten

Waschechtheit 3-4	nach DIN EN 20105-C04
Reibechtheit 4	nach DIN EN ISO 105-X12
Lichtechtheit 6-7	nach DIN EN ISO 105-B01/B02
Schweißechtheit alkalisch/sauer 3-4	nach DIN EN ISO 105-E04

### Einsatzgebiete

Knöpfe annähen, Sakkos, Mäntel, Jacken, Blazer

Lieferbar in 42 Farben

Zum Programm gehören auch:

**ALTERFIL® S**

Glatte,  
aufreißfeste Nähte  
150/120/100/80/50/35

**ALTERFIL® T**

weich+elastisch  
120

**ALTERFIL® L**

Versäuberung,  
Blindstich 180/240

**ALTERFIL® B**

Bauschgarn PES text  
100/120/250

**Hoher  
Qualitätsstandard**



QM-Systemzertifiziert  
DIN EN ISO 9001:2000

**ALTERFIL® Nähfaden GmbH**, Bahnhofstraße 33, 09569 Oederan  
Telefon 0049/37292/26-112 bis 115, Telefax 0049/37292/26-201 bis 203  
E-Mail: info@alterfil.de, Internet: www.alterfil.de