



ALTERFIL® S 100

Technische Produktinformation

Artikelbeschreibung

ALTERFIL S ist ein qualitativ hochwertiges Coregarn aus 100 % hochfestem Polyester. Das Besondere an **ALTERFIL S** ist die patentierte High-Tech-Ausrüstung, die bei einer Bügeltemperatur ab 120°C aktiviert wird. Durch die Aktivierung werden Ober- und Unterfaden an der Stichverschlingung fixiert. Bleibend glatte Nähte sind das Ergebnis. Wiederholtes Nachbügeln der Nähte entfällt, dadurch entsteht Zeit- und Kostenreduzierung. **ALTERFIL S** zeichnet sich durch ein ausgewogenes Kraft-Dehnungsverhalten und optimale Gleiteigenschaften aus.

Technologische Daten

Zwirnfeinheit	170 dtex x 2 / Nm 76/2
Reißfestigkeit	ca. 1550 cN
Dehnung	20,0 %
Schrumpf	< 1%
Empfohlene Nadelstärke	Nm 80 bis 90

Färbung / Echtheiten

Waschbarkeit 3-4	nach DIN EN 20105-C04
Reibechtheit 4	nach DIN EN ISO 105-X12
Lichtehtheit 6-7	nach DIN EN ISO 105-B01/B02
Schweißechtheit alkalisch/sauer 3-4	nach DIN EN ISO 105-E04

Einsatzgebiete

HAKA, DOB, KOB,
Sakkos, Westen, Hosen, Mäntel, Jacken, Röcke, Sportswear, Microfaser-Gewebe, Knopflöcher, Vielnadel- Maschinen-
Stepperei

Alle Stärken in 460 Standardfarben lieferbar.

Ausgezeichnete Nahtsicherheit durch gute Festigkeit und ausgewogene Dehnung.

Zum Programm gehören auch:

ALTERFIL® K

Knopfbefestigungs-
faden 150/120/80/50

ALTERFIL® T

weich+elastisch
120

ALTERFIL® L

Versäuberung,
Blindstich 180/240

ALTERFIL® B

Bauschgarn PES text
100/120/250

**Hoher
Qualitätsstandard**



QM-Systemzertifiziert
DIN EN ISO 9001:2000

ALTERFIL® Nähfaden GmbH, Bahnhofstraße 33, 09569 Oederan
Telefon 0049/37292/26-112 bis 115, Telefax 0049/37292/26-201 bis 203
E-Mail: info@alterfil.de, Internet: www.alterfil.de